

# pierre bleue

gres porcellanato

gres szklwiony  
glazed porcelain tiles  
glasiertes Feinsteinzeug  
глазурованный керамогранит





# pierre bleue gres porcellanato

Powierzchnia lappato mat (59,7x59,7) / Lappato mat surface / Oberfläche lappato mat / Поверхность лаппато мат



PB 14 59,7x59,7 cm lappato mat



Cokół PB 14 59,7x7,8 cm lappato mat

















pierre bleue



# pierre bleue gres porcellanato

Szkliwiony / Glazed / Glasiert / Глазурованный

Charakterystyka techniczna płytek / Technical characteristics of tiles / Technische charakteristik der Fliesen / Техническая характеристика плиток			
Właściwości Parameters Eigenschaften Параметры	metoda badawcza research method Prüfverfahren метод исследования	wymagania normy requirements Normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessene Werte достигнутые параметры
 Nasiąklivość wodna Water absorption Wasseraufnahme Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %
 Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
 Siła łamiąca Breaking strength Bruchlast Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	>1300 N	~2500 N
 Odporność na ścieranie Abrasion resistance Abreibungfestigkeit Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 7	wymagane required erforderlich требуемая	3
 Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. B	A
 Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	min. 3	4
 Odporność chemiczna Chemical resistance Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Hersteller gibt die Klassifikation an Производитель приводит классификацию	LA, HA
 Odporność na pęknięcia włoskowate Capillary crack resistance Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse Устойчивость к капиллярным трещинам	PN-EN ISO 10545 - 11	wymagane required erforderlich требуемая	odporne resistant bruchfest устойчивые
 Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые
 Antypoślizgowość Anti-slippery Rutschhemmung Антискольжение	DIN 51130 DIN 51097	-	R 10 lappato mat лаппато мат

# gama produktów i sposób pakowania

Range of products and packing / Produktsortiment und Verpackungweise / Ассортимент и упаковка

Płytki rektyfikowane Rectified tiles Rektifizierte Fliesen Ректифицированные плитки	59,7x59,7 cm
Typ powierzchni Type of surface Oberfläche Поверхность	lappato mat лаппато мат
Grubość płytek Tile thickness Fliesenstärke Толщина	0,85 cm
PB 14	-
kg/karton kg/box kg/Karton кг/коробка	30,50
szt./karton pcs/box Stck/Karton шт/коробка	4
m <sup>2</sup> /karton m <sup>2</sup> /box m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /коробка	1,44
kg/paleta kg/pallet kg/Palette кг/поддон	935
kg/paleta kg/pallet kg/Palette кг/поддон	30
m <sup>2</sup> /paleta m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /поддон	43,20

# dekoracje

Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ Type Typ Тип	wymiar size Abmessung размер	szt./karton pcs/box Stck/Karton шт/коробка	waga 1 szt.(kg) weight of one piece Gewicht/1 Stck вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
Cokół C-H-PB	7,8x59,7	8	1,1	8,72